

АП 41

СУХО ЛЕПИЛО ЗА ФАЯНС, ТЕРАКОТА, ГРАНИТОГРЕС ЕКСТРА / ТИП С КЛАС 1

БДС EN 12004 / Протокол от първоначално изпитване на типа на продукта № 011-НСИОССП-03.229/05.07.2004г.

:: УКАЗАНИЯ

ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ, ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ



:: ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА:

• суха хомогенна смес, произведена от хидравлично свързващи вещества, добавъчни материали и органични добавки.

• цвят: сив

• насипна плътност : 1,50 г/см³

:: ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРОДУКТА:

• Предназначено е за полагане на керамични плочки, плочи от естествени камъни и др. в отопляеми и неотопляеми вътрешни помещения, външни части на сгради - /тераси/, в трайно или постоянно мокри помещения.

:: НАЧИН НА УПОТРЕБА:

• Основата се обезпрашава, почиства от вредни петна./мазнина, прах и др./Лепилото може да се използва за тънкослойно полагане и за полагане на средно дебел слой при малки неравности в основата. При неравности над 5 мм се попълват предния ден с лепило или циментова изравнителна смес.

• Разтворът се приготвя, като към 1 кг суха смес се прибави 270-280 гр вода, и се разбърква с механична бъркалка до хомогенизиране на сместа. Изчаква се 7-10 минути, отново се разбърква, след което сместа е готова за нанасяне.

• Лепенето на фаянсови и керамични плочки по вертикалните страни става както отдолу на горе, така и отгоре на долу с маламашка-гребен. При работа плочите се обезпрашават, без да се намоляват във вода. След приключване на работа, инструментите се измиват с вода.

• Фугирането на стенни облицовки може да започне най-рано след 24 часа от залепването на плочите, а при подови настилки-след 48 часа.

• При работа с лепило АП 41 не се допуска :

А/ смесване на сухата смес с други материали, в т.ч. цимент

Б/ разреждане на готовата смес с вода след започване на втвърдяване

В/ нанасяне върху обледени повърхности

- да не се полага при пряко слънчево греење, висока влажност, валежи и при температури извън интервала : +5°C - +30°C.

:: РАЗХОДНА НОРМА:

- при гребен 7 x 7 мм - 4,5-5,0 кг /м²

:: ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Показател	Метод на изпитване	Стойност
ЯКОСТ НА СЦЕПЛЕНИЕ ПРИ ОПЪН / N/mm ²	БДС EN 1348 Т. 8.2	1,1
ДЪЛГОТРАЙНОСТ		
ЯКОСТ НА СЦЕПЛЕНИЕ ПРИ ОПЪН СЛЕД ПОПАЯНЕ ВЪВ ВОДА / N/mm ²	БДС EN 1348 Т. 8.3	1,2
ЯКОСТ НА СЦЕПЛЕНИЕ ПРИ ОПЪН СЛЕД ТЕРМИЧНО ТРЕТИРАНЕ / N/mm ²	БДС EN 1348 Т. 8.4	0,7
ЯКОСТ НА СЦЕПЛЕНИЕ ПРИ ОПЪН СЛЕД ЦИКЛИ ЗАМРАЗЯВАНЕ/РАЗМРАЗЯВАНЕ / N/mm ²	БДС EN 1348 Т. 8.5	1,3
ОТВОРЕНО ВРЕМЕ: ЯКОСТ НА СЦЕПЛЕНИЕ ПРИ ОПЪН СЛЕД 20 МИНУТИ / N/mm ²	БДС EN 1346	0,6
ПЛЪЗГАНЕ / mm	БДС EN 1308	0,1

:: ОПАКОВКА: 25кг в трислоен плик с полиетиленова вложка

:: БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА:

R 36/37/38	гразнител за очите, дихателните пътища и кожата.
S 24/25	да се избягва контакт с очите и кожата.
Xi	гразнещ.

- При попадане на пръски в очите, незабавно да се направи обилна промивка с вода
- Да се спазва правилника за безопасност на труда при изпълнение на строително-монтажни и довършителни работи
- Лепило сухо за фаянс, теракота, гранитогрес е негоримо.
- Лепило сухо за фаянс, теракота, гранитогрес не отделя по време на работа и при експлоатация вредни за здравето вещества.
- Остатъци от използваното лепило и опаковките от него да се изхвърлят на определени за целта места.

:: ТРАЙНОСТ, СЪХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТ:

S 8	опаковката да се пази от влага.
------------	---------------------------------

- Гаранционният срок за съхранение е 12 месеца от датата на производство.
- Лепилото се съхранява в сухи и проветриви складови помещения, в неразпечатани фирмени опаковки в количество до 1 тон, наредени върху дървени палети.
- Транспортира се чрез транспортни средства за общо предназначение, като се предпазва от механични повреди по опаковките.


ЕКОЛОГИЯ



РАБОТНА t°C



НЕОБХОДИМИ ИНСТРУМЕНТИ



АКТИВ СИП ООД, 9620 Албена, п.к. 1,
пласмент 0579/ 62060, офис 0579/ 63081, факс 0579/ 62238,
e-mail: activ_sep@abv.bg, www.active.bg



АКТИВ СИП ООД притежава сертифицирана система за управление на качеството по ISO 9001: 2000
от Germanischer Lloyd Certification GmbH Certificate No. QS 3105 HH

ISO 9001:2000

